

Edgetek™ AS-000/000 AS BLACK

Acrylonitrile Butadiene Styrene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Permanently Antistatic

| Главная Информация | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Антистатические свойства | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.06 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.40 - 0.60 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ | 40.0 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль ² | 1800 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength ³ | 55.0 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm) | 230 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm) | 80.0 | °C | ASTM D648 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | 1.0E+10 - 1.0E+12 | ohms | ASTM D257 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (1.60 mm) | НВ | | UL 94 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 80.0 - 85.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 - 3.0 | hr | |
| Задняя температура | 200 - 240 | °C | |
| Средняя температура | 200 - 240 | °C | |
| Передняя температура | 200 - 240 | °C | |
| Температура формы | 65.0 - 85.0 | °C | |
| Инструкции по впрыску | | | |
| Injection Pressure: MED-HIGH Hold Pressure: MED-HIGH Screw Speed: MODERATE Back Pressure: LOW | | | |
| NOTE | | | |
| 1. | 50 mm/min | | |
| 2. | 1.3 mm/min | | |

3.

1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

