

Axiall PVC 8742

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

General purpose extrusion compound recommended for use in weatherstrips, screen splines and other extruded shapes and profiles.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
	Профили		
	Уплотнитель		
Метод обработки	Экструзия		
	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	13.8	MPa	
100% Strain	4.96	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	171	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

