

OTECH TPO OT09588 - Automotive

Compounded Polypropylene

OTECH Corporation

Описание материалов:

MOLDING -AUTOMOTIVE COMPOUNDS

Applications

HOSE AND GASKETING

Главная Информация		
Используется	Шайба	
	Труба	
	Применение в автомобильной области	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.878	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (10 sec)	95	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	13.8	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	500	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

