

POLIMAXX 1140VC

Polypropylene Homopolymer IRPC Public Company Limited

Описание материалов:

1140VC is a Polypropylene Homo-polymer resin for injection molding with high flow and good stiffness characteristic. It is suitable for the production of long path and thin wall. Typical applications are house-ware, food container, Thin wall container. It also meets the F.D.A. requirement in the code of federal regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Жесткий, хороший | | |
| | Гомополимер | | |
| | Высокая яркость | | |
| | Соответствие пищевого конта | акта | |
| | | | |
| Используется | Тонкостенные детали | | |
| | Тонкий настенный контейнер | | |
| | Товары для дома | | |
| | Контейнер для еды | | |
| | | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177 | | |
| Соответствие RoHS | Соответствие RoHS | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | |
| (230°C/2.16 kg) | 90 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 105 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 33.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 25 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль-1% Secant | 1700 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 25 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 120 | °C | ASTM D648 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 190 - 240 | °C | |



* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

