

Desmoderm® TXC ENB-01

Polyurethane (Polyester based)

Covestro - PUR

Описание материалов:

Desmoderm TXC ENB-01 is a one-component polyester urethane based on an aromatic diisocyanate.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Хорошая адгезия Мягкий		
Используется	Кожаный чехол Нанесение покрытия Обувь		
Рейтинг агентства	EC 1999/45/EC EC 67/548/EEC		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (23 °C) ¹	5 - 15	mPa·s	DIN EN ISO 3219/A.3
Светостойкости	2.00		DIN EN ISO 105-B02
Softening Range	145 - 160	°C	
Отек объема ²			
Acetone : 23°C	110	%	
Ethanol : 23°C	20	%	
Ethyl Acetate : 23°C	130	%	
Methyl Ethyl Ketone : 23°C	190	%	
Toluene : 23°C	100	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	100	µm	
Модуль растяжения-100% (100 µm)	5.00	MPa	DIN 53504
Прочность на растяжение			DIN 53504
100 µm ³	35.0	MPa	DIN 53504
100 µm ⁴	10.0	MPa	DIN 53504
100 µm	45.0	MPa	DIN 53504
100 µm ⁵	40.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении			

Break, 100 μm ⁶	550	%	DIN 53504
Break, 100 μm ⁷	100	%	DIN 53504

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Data taken from transparent films of 25% solids solution in dimethyl formamide/methyl ethyl ketone (3:2)

NOTE

1.	25% solution in dimethyl formamide/methyl ethyl ketone (3:2)
2.	2 hr
3.	after 28 days hydrolysis
4.	after 400 hr Xenotest
5.	after 14 days hydrolysis
6.	after 28 days hydrolysis
7.	after 400 hr Xenotest

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat