

En Chuan 6012

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

Описание материалов:

This is a non-accelerator, non-wax, and non-thixotropy resin. It has the outstanding characteristic of transparency. Therefore it is particularly suitable for casting products that require high quality of glassiness.

Главная Информация			
Характеристики	Высокое разрешение		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость барколя ¹	35	Internal method	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	3870	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	84.3	МПа	ASTM D790
Дополнительная информация			
Transparent Accelerator, Co-oc (Co 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	0.30 - 0.50	Pa·s	
Gel Time (25°C)	2.5 - 5.0	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	50.0	МПа	
Удлинение при разрыве	1.8	%	
NOTE			
1.	Barcol 934-1		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

