

Kingfa ABP-0520

5.0% наполнитель

Polypropylene

Kingfa

Описание материалов:

Kingfa ABP-0520 is a polypropylene material, which contains a 5.0% filler. This product is available in North America or Asia Pacific.

The main features of Kingfa ABP-0520 are:

flame retardant/rated flame

Strong adhesion

The typical application field of Kingfa ABP-0520 is: automotive industry

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 5.0% наполнитель по весу		
Характеристики	Распылитель		
	Хорошая адгезия		
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений		
	Внешнее украшение автомобиля		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.940	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	1.3 - 1.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	65		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (23°C, Injection Molded)	18.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C, Injection Molded)	200	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (23°C, Injection Molded)	900	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴ (23°C, Injection Molded)	24.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C, 3.20mm, injection molding	80	J/m	ASTM D256
23°C, 3.20mm, injection molding	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке		ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 6.40mm, injection molding	90.0 °C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 6.40mm, injection molding	50.0 °C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (3.20 mm)	HB	UL 94
Дополнительная информация		
Filler Content, ISO3451/1, Method A: 5%		
NOTE		
1.	50 mm/min	
2.	50 mm/min	
3.	2.0 mm/min	
4.	2.0 mm/min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

