

FHR Polypropylene 13T10Acs279

Polypropylene Random Copolymer

Flint Hills Resources, LP

Описание материалов:

Random Copolymer

FEATURES:

Excellent clarity blush resistant, good impact resistance and good flexural modulus. Product does not contain animal derived components.

APPLICATIONS:

Injection Molding: Lab ware, food packaging and kitchenware.

REGULATORY:

FDA - 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a

USP Class VI certified

This product is not recommended for autoclave sterilization processes in the presence of aqueous solutions.

Главная Информация			
Характеристики	Румяна устойчивы Хорошая ударпрочность Высокая четкость Случайный сополимер		
Используется	Пищевая упаковка Кухонные принадлежности Этикетка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a USP класс VI		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1210	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	29.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1140	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	60	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (635 μm)	< 10	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

