

Flexirene® FG 23 U

Linear Low Density Polyethylene

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Flexirene FG 23 U is a butene copolymer linear low density polyethylene (C4-LLDPE) with antioxidants, suitable for blown film extrusion.

Flexirene FG 23 U represents the version with slip and antiblock agents of Flexirene FG 20 U.

Main Application

Flexirene FG 23 U is recommended for the production of general purpose film, industrial liners and shoppers; its use is suggested both in blend and in coextrusion with LDPE.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Антиоксидант Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Антиоксидант Бутене комномер Сополимер Приемлемый пищевой контакт Низкая плотность Комбинация		
Используется	Смешивание Пленка Промышленное применение Вкладыши		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка Кокструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (vs. Itself - Dynamic, Blown Film)	0.11		ISO 8295

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	15 to 50µm		
Модуль растяжения			ISO 527-3
1% Secant, MD : 25 µm, Blown Film	150	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm, Blown Film	175	MPa	
Tensile Stress			ISO 527-3
MD : Yield, 25 µm, Blown Film	11.0	MPa	
TD : Yield, 25 µm, Blown Film	11.0	MPa	
MD : Break, 25 µm, Blown Film	42.0	MPa	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	33.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 527-3
MD : Break, 25 µm, Blown Film	600	%	
TD : Break, 25 µm, Blown Film	750	%	
Ударное падение Dart ¹ (25 µm, Blown Film)	120	g	ISO 7765-1
Elmendorf Tear Strength ²			ISO 6383-2
MD : 25.0 µm	25.0	kN/m	
TD : 25.0 µm	170.0	kN/m	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	101	°C	ISO 306/A
Температура плавления	123	°C	Internal Method

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.0 µm, Blown Film)	50		ASTM D2457
Haze (25.0 µm, Blown Film)	15	%	ISO 14782

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	190 to 230	°C	

NOTE			
1.	F50		
2.	Blown Film		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

