

## Oleflex™ 6260-70A; 815179G

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

### Описание материалов:

Oleflex™ 6260-70A; 815179G is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	68		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.90	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	2.00	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	290	%	ISO 37
Tear Strength	17	kN/m	ISO 34-1
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Fog Test <sup>1</sup>	94	%	

#### NOTE

1. GM9305P, 3 hrs. @ 100°C/21°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

