

Huaфон JF-HSY-9580

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

High Solid Content PU Resin for Foaming Layer

Characteristics

Hydrolysis resistance, chemical foaming

Главная Информация

Характеристики	Ароматические
	Foamable свойство
	Сопротивление гидролизу

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
--------------------	----------------------	-------------------

Содержание твердых веществ	94 - 96	%
----------------------------	---------	---

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
------------------	----------------------	-------------------

Модуль растяжения (100% Secant)	7.00 - 9.00	МПа
---------------------------------	-------------	-----

Прочность на растяжение	> 25.0	МПа
-------------------------	--------	-----

Удлинение при разрыве	> 500	%
-----------------------	-------	---

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

