

## Ablebond 967-1

Серебристый

Ероху; Epoxide

Henkel Ablestik

### Описание материалов:

ABLEBOND® 967-1™ adhesive is designed for applications which require lower-than-normal cure temperatures. It is ideal for application by automatic dispenser, screen printing, or hand probe.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Серебристый	
Характеристики	Электропроводящий	
Используется	Клеи	
	Трафаретная печать	
Внешний вид	Серебристый	
Формы	Паста	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла		
-- 1	75.0	°C
-- 2	110	°C
-- 3	135	°C
-- 4	145	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости		
-- 5	5.0E-4	ohms-cm
-- 6	2.0E-4	ohms-cm
-- 7	0.015	ohms-cm
-- 8	2.0E-3	ohms-cm
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта (Resin)		
Срок годности		
-40°C <sup>9</sup>	52	wk
25°C <sup>10</sup>	26	wk
Время доставки		
65°C	6.0	hr
80°C	2.0	hr
120°C	0.50	hr
150°C	0.25	hr

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость брукфилда-CP51 (25 °C) <sup>11</sup>	14.0	Pa·s
Ионический хлорид (100 °C)	75	ppm
Ионный Калий (100 °C)	None detected	
Ионный натрий (100 °C)	5	ppm
Ножница на коленях-От Al до Al(25 °C)	8.27	MPa
Коэффициент смешивания-Часть А: часть В	1:1	
Прочность сдвига-Die (от Au до Au)		
25°C <sup>12</sup>	30.0	MPa
25°C <sup>13</sup>	30.3	MPa
25°C <sup>14</sup>	22.8	MPa
25°C <sup>15</sup>	33.8	MPa
Потеря веса при нагревании (300 °C)	0.52	%

## NOTE

1.	Cured at the Recommended Cure Schedule
2.	Cured at the Alternative Cure Schedule 1
3.	Cured at the Alternative Cure Schedule 2
4.	Cured at the Alternative Cure Schedule 3
5.	Cured at the Alternative Cure Schedule 2
6.	Cured at the Alternative Cure Schedule 3
7.	Cured at the Recommended Cure Schedule
8.	Cured at the Alternative Cure Schedule 1
9.	Premixed & Frozen
10.	In kits
11.	Speed 5 rpm
12.	2 X 2 mm die, Cured at the Alternative Cure Schedule 2
13.	2 X 2 mm die, Cured at the Alternative Cure Schedule 3
14.	2 X 2 mm die, Cured at the Recommended Cure Schedule
15.	2 X 2 mm die, Cured at the Alternative Cure Schedule 1

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

