

KOPEL® KP3855FB

Thermoplastic Polyester Elastomer

Kolon Plastics, Inc.

Описание материалов:

KOPEL® KP3855FB is a Thermoplastic Polyester Elastomer (TPEE) product. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Automotive. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (240°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.6	%	ASTM D955
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 60% RH)	0.020	%	ASTM D4019
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	55		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	470	%	ASTM D638
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, CS-17 Wheel)	5.00	mg	ASTM D1044
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-40°C	No Break		
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	190	°C	ASTM D3418
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

