

## Milastomer™ 6010NS

Thermoplastic Vulcanizate

Mitsui Chemicals America, Inc.

### Описание материалов:

Milastomer™6010NS is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) material. This product is available in North America and is processed by injection molding.

Milastomer™The typical application fields of 6010NS are: engineering/industrial accessories

### Главная Информация

Используется	Шайба
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

### Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	0.880	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/10.0 kg)	11	g/10 min	ISO 1133

### Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра		ISO 48
Shaw A	69	ISO 48
Shaw A, 5 seconds	65	ISO 48

### Эластомеры

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	1.70	MPa	ISO 37
Tensile Stress <sup>2</sup> (Break)	4.70	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	860	%	ISO 37

### Тепловой

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура ломкости	< -60.0	°C	Internal method

### Дополнительная информация

All tests performed according to Mitsui methods.

### NOTE

1.	500 mm/min
2.	500 mm/min
3.	500 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

