

Epoxies, Ect. 20-2162

Polyurethane

Epoxies, Etc.

Описание материалов:

20-2162 is a unique high performance two component urethane system. The 20-2162 is engineered for demanding applications where flow control is necessary to limit mold leaking, seeping around cable entries and substrate wicking. This product offers outstanding durability and adhesion to a variety of substrates.

Features:

Outstanding environmental performance

Controlled flow

Easy mixing

High impact resistance

Available in Triggerbond® cartridges

Главная Информация	
Характеристики	Прочный Хорошая адгезия Хорошая ударпрочность
Используется	Клеи Герметики Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Формовочная усадка-Поток	0.014	%

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Теплопроводность	0.30	W/m/K

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+14	ohms

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Black	
Смешанное соотношение по весу (PBW)		
Part A	100	
Part B	55	
Смешанное соотношение по объему (PBV)		
Part A	100	

Part B	50	
Плотность		
25°C ¹	1.01	g/cm ³
25°C ²	1.14	g/cm ³
Вязкость		
25°C ³	0.75	Pa·s
25°C ⁴	1.2	Pa·s
Срок службы горшка ⁵ (25°C)	480	min
Срок годности	12	month

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше		
Shore A, 60°C ⁶	45 to 55	
Shore A, 23°C ⁷	45 to 55	
Shore A, 23°C ⁸	60 to 70	
Прочность на растяжение	5.52	MPa
Удлинение при разрыве	200	%
Tear Strength	2.63	kN/m
Электрическая прочность	> 22	kV/mm
Относительная проницаемость (1 kHz)	3.40	
Сопrotивление громкости	7.2E+13	ohms-cm
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	0.017	

NOTE

1.	Part B
2.	Part A
3.	Part A
4.	Part B
5.	Set Time
6.	Five hours
7.	Overnight
8.	Five days

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

