

Elastron® TPO T401.D32.N

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

Elastron USA, Inc.

Описание материалов:

A hard, unfilled colorable thermoplastic polyolefin elastomer (TPO) material belongs to thermoplastic elastomer (TPE) family designed for general purpose applications.

Bondable to: PP, EVA, PE

Главная Информация			
Характеристики	Bondability Общее назначение Хорошая цветность Высокая твердость		
Используется	Общее назначение		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.910	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.30	%	
Across Flow	0.58	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	32		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	6.10	MPa	
300% Strain	7.10	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	7.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength	66.0	kN/m	ASTM D624
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ozone Resistance - Stressed	No Cracks		ASTM D518
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Рекомендуемый Макс измельчения	20	%
Задняя температура	155 to 175	°C
Средняя температура	165 to 185	°C
Передняя температура	175 to 195	°C
Температура сопла	195 to 225	°C
Температура формы	25.0 to 50.0	°C
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160 to 180	°C
Зона цилиндра 2 температура.	165 to 185	°C
Зона цилиндра 3 темп.	170 to 190	°C
Зона цилиндра 4 темп.	185 to 205	°C
Зона цилиндра 5 темп.	190 to 220	°C
Температура матрицы	195 to 225	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat