

## KRYSTALGRAN™ PE399-100

Polyurethane (Polyether, Aliphatic)

Huntsman Corporation

### Описание материалов:

KRYSTALGRAN™PE399-100 is a polyurethane (polyether, aliphatic)(PUR-ether, aliphatic) product. It can be processed by film extrusion and is available in North America. KRYSTALGRAN™PE399-100 applications include thin plates, movies and optics/lenses.

Features include:

Strong adhesion

Good flexibility

Transparency

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Хорошая адгезия Сопротивление гидролизу Высокое разрешение Алифатический		
Используется	Пленка Оптическое применение Лист		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	75	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	2.07	MPa	ASTM D412
300% strain	6.89	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	44.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	36.8	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	80.0 - 140	°C	
Дополнительная информация			
Melting Point Range, TMA: 80-140°C Laminating Temperature, autoclave: 85-125°C			
NOTE			

1.

C mould

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat