

TABOREN® PC 73 T 20-074

Минеральный

Polypropylene Copolymer

SILON s.r.o.

Описание материалов:

TABOREN®PC 73 T 20-074 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains mineral fillers. It is available in North America, Africa and the Middle East, Europe or Asia Pacific.

Features include:

Copolymer

Antioxidants

Good UV resistance

UV stability

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель		
Добавка	Устойчивость к окислению		
	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Сополимер		
	Устойчивость к окислению		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	25.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	15	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2400	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	4.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	50	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	150	°C	ISO 306/A50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

