

BJB Polyurethane WC-565 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

WC-565 A/B is a two-part, water clear, colorless aliphatic based polyurethane elastomer. It is recommended for use whenever a flexible, permanently transparent elastomer is required. It is UV light and oxidation resistant and can be easily tinted or pigmented to clean bright colors. WC-565 A/B does not contain MOCA, TDI or MDA. This product exhibits excellent fuel and oil resistance as well.

Главная Информация			
Характеристики	Топливная устойчивость Высокая четкость Маслостойкий		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес			
Part A : 25°C	1.067	g/cm ³	
Part B : 25°C	1.017	g/cm ³	
Gel Time	20.0	min	
Время работы (25 °C) ¹	15.0	min	
Вязкость брукфилда			
Mixed : 25°C	1.10	Pa·s	
Part A : 25°C	4.73	Pa·s	
Part B : 25°C	0.310	Pa·s	
Формовочная усадка-Поток	0.40	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60 to 70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	5.19	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D412
Tear Strength ²	10.3	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение		Метод испытания
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.48		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.061		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	

Компоненты термокомплекта

Part A	Mix Ratio by Weight: 100,□□	Mix Ratio by Volume: 95
Part B	Mix Ratio by Weight: 100,□□	Mix Ratio by Volume: 100
Срок годности (25°C)	26	wk
Время демолд (25°C)	360 to 480	min
Время доставки (71°C)	16	hr

NOTE

1. 100g mass
2. Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat