

## ARMAMID® PA MN M 60-1

Минеральный

Polyamide 6

Poly Plastic

### Описание материалов:

ARMAMID® PA MN M 60-1 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product filled with mineral. It is available in Europe.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.05	g/cm <sup>3</sup>	
Формовочная усадка	0.20 to 0.50	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.0	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Tensile Stress (Yield)	64.0	MPa	
Флекторный модуль (23°C)	4500	MPa	
Флекторный стресс	80.0	MPa	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	
Charpy Unnotched Impact Strength (20°C)	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	75.0	°C	
Температура плавления	216	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельное сопротивление поверхности			
-- 1	1.0E+13	ohms	
-- 2	1.0E+15	ohms	
Сопротивление громкости			
-- 3	1.0E+15	ohms-cm	
-- 4	1.0E+17	ohms-cm	
Электрическая прочность			
-- 5	14 to 17	kV/mm	
-- 6	21 to 24	kV/mm	
NOTE			
1.	Wet		
2.	Dry		
3.	Wet		

---

4.	Dry
5.	Wet
6.	Dry

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

