

## DOW™ HDPE DMDA-8965 NT 7

High Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

### Описание материалов:

Injection molding

For injection molded thin-wall food containers

Excellent processability

Good impact strength and rigidity

Very narrow molecular weight distribution

Complies with U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c)3.1a

Complies with Canadian HPFB No Objection (With Limitations)

Complies with EU, No 10/2011

Complies with U.S. FDA DMF

Complies with U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2a

Consult the regulations for complete details.

DOW DMDA-8965 NT 7 High Density Polyethylene (HDPE) Resin is produced via UNIPOL™ Process Technology from Dow and is intended for use in thinwall injection molding applications such as food containers. This resin has been designed to provide good toughness and excellent processability.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	DMF не Номинальная FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a HPFB (Канада) без возражения 2 Европа без 10/2011		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.952	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	66	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	59		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	17.2	MPa	ASTM D638
Fracture	28.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	1.0	%	ASTM D638
Fracture	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant	1000	MPa	ASTM D790B

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение <sup>1</sup>	63.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
--------------------------------------	------	-------------------	------------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	68.9	°C	ASTM D648
------------------------------------------------------------	------	----	-----------

Температура ломкости	-75.0	°C	ASTM D746
----------------------	-------	----	-----------

Викат Температура размягчения	122	°C	ASTM D1525
-------------------------------	-----	----	------------

Температура плавления (DSC)	128	°C	Internal method
-----------------------------	-----	----	-----------------

Пиковая температура кристаллизации (DSC)	116	°C	Internal method
------------------------------------------	-----	----	-----------------

#### Дополнительная информация

☐☐ ASTM D 4976 ☐☐☐☐☐☐☐☐.

#### NOTE

1. Type s

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat