

# Karina NATURAL PVC COMPOUND 901-25/ 1-CR-AC

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

## Описание материалов:

FLAME RETARDANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR THIN WALL INSULATION OF AUTOMOTIVE ELECTRICAL WIRES FOR WORKING AT THE TEMPERATURE RANGE OF - 20C TO 105C.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Автомобильные Приложения Электронная изоляция Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.40 to 1.46	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.300 to 2.70		ME 12
Цвет b	5.35 to 8.35		ME 12
Color L	85.9 to 88.9		ME 12
Максимальное отклонение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	89 to 93		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 250	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 200	%	IEC 60811-1-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+14	ohms·cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 30	%	NBR 6245

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
3.	Aged in Air for 168 hr at 100°C

4.

24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

