

# CAPROWAX P™ 6002-00-000 Granulat

72% порошок углерода

Biodegradable Polymers

POLYFEA

## Описание материалов:

CAPROWAX P™ 6002-00-000 Granulat is a Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers) product filled with 72% carbon powder. It can be processed by injection molding and is available in Europe. Applications of CAPROWAX P™ 6002-00-000 Granulat include agricultural, containers, eco-friendly/green products, engineering/industrial parts and household applications.

Characteristics include:

Eco-Friendly/Green

Crystalline

Good Flexibility

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Порошок углерода, 72% наполнитель по весу		
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable Кристаллический Гибкость при низкой температуре Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Применение в сельском хозяйстве Кнопки Компостабильные продукты Контейнеры Чашки Оборудование для газонов и сада Тонкостенные детали		
Внешний вид	Непрозрачный Полупрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05 to 1.15	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (90°C/2.16 kg)	4.00 to 12.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	54		ISO 868

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	56.0	°C	ISO 306/A50
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Softening Range	56 to 59	°C	DSC
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	48.0 to 50.0	°C	
Температура сопла	120 to 140	°C	
Температура обработки (расплава)	130 to 150	°C	
Температура формы	10.0 to 25.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat