

LNP™ THERMOCOMP™ LC003E compound

15% углеродное волокно

Polyetheretherketone

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP THERMOCOMP* LC003E is a compound based on Polyetheretherketone resin containing 15% Carbon Fiber. Added features of this material include: Easy Molding, Electrically Conductive

Also known as: LNP* THERMOCOMP* Compound LC-1003 EM

Product reorder name: LC003E

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродное волокно, 15% наполнитель по весу		
Характеристики	Электропроводящий		
	Хорошая плавность		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow : 24 hr	0.20 to 0.30	%	ASTM D955
Across Flow : 24 hr	0.50 to 0.60	%	ASTM D955
Across Flow : 24 hr	0.51 to 0.58	%	ISO 294-4
Flow : 24 hr	0.28 to 0.31	%	ISO 294-4
Поглощение воды			
24 hr, 50% RH	0.070	%	ASTM D570
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.13	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	11500	MPa	ASTM D638
--	10500	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Break	154	MPa	ASTM D638
Break	163	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Break)	1.8	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	9510	MPa	ASTM D790
--	9850	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	259	MPa	ASTM D790

--	263	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C	37	J/m	ASTM D256
23°C ²	4.3	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact			
23°C	400	J/m	ASTM D4812
23°C ³	29	kJ/m ²	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Energy at Peak Load	4.40	J	ASTM D3763
--	1.80	J	ISO 6603-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	270	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁴	298	°C	ISO 75-2/Af
CLTE			
Flow : -40 to 40°C	5.2E-5	cm/cm/°C	ASTM E831, ISO 11359-2
Transverse : -40 to 40°C	5.4E-5	cm/cm/°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+3 to 1.0E+7	ohms	ASTM D257
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	150	°C	
Время сушки	4.0 to 6.0	hr	
Задняя температура	370 to 380	°C	
Средняя температура	380 to 400	°C	
Передняя температура	380 to 400	°C	
Температура формы	175 to 190	°C	
Back Pressure	0.300 to 0.700	MPa	
Screw Speed	60 to 100	rpm	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	80*10*4		
3.	80*10*4		
4.	80*10*4 mm		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

