

Shandong Aobang TPU-Polyester 95-A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Shandong Aobang Chemical Technology Co.,Ltd.

Описание материалов:

Shandong Aobang TPU-Polyester 95-A is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Shandong Aobang TPU-Polyester 95-A include additive/masterbatch, industrial applications and sealing applications.

| Главная Информация | | | |
|--------------------|-------------------------|--|--|
| Используется | Смешивание | | |
| | Промышленное применение | | |
| | Модификация пластмасс | | |
| | Уплотнения | | |
| | Колеса | | |

| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 93 to 97 | ASTM D2240 | |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tensile Stress | | | ASTM D412 |
| 100% Strain | > 14.0 | MPa | |
| 300% Strain | > 28.0 | MPa | |
| Прочность на растяжение (Break) | > 40.0 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 380 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | > 140 | kN/m | ASTM D624 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура перехода стекла | -30.0 | °C | DSC |
| Service Temperature | 195 to 215 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

