

Geon™ Vinyl Flexible R3792E

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™Vinyl Flexible R3792E is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion coating and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Geon™Vinyl Flexible R3792E's application areas include wire and cable and electrical/electronic applications.

Features include:

Flame Retardant

Stable

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор свинца		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Электрическое/электронное применение		
	Применение проводов и кабелей		
	Изоляционный материал		
Типы проводов	AWM		
	ФТ-4		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	350	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	
Предел прочности при растяжении ³ (121°C, 1.91 mm)	85	%	
Коэффициент удлинения ⁴ (121°C, 1.91 mm)	98	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-25.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	2.9E+15	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Индекс кислорода (1.91 mm)	30	%	ASTM D2863
----------------------------	----	---	------------

Дополнительная информация

□□:□□□□(0.075")□□□□□;□□□□□□□□.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Температура расплава	165 - 175	°C
----------------------	-----------	----

NOTE

- | | |
|----|------------------------|
| 1. | Type 4, 510mm/min |
| 2. | Type 4, 510mm/min |
| 3. | 336 hours, UL standard |
| 4. | 336 hours, UL standard |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat