

## SABIC® PPcompound 2632

Минеральный

Polypropylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

### Описание материалов:

A grade with a high stiffness, an excellent impact resistance and a low expansion coefficient, specially developed for bumpers which have to fit tightly against the car body.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель		
Характеристики	Жесткий, высокий Хорошая ударпрочность		
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
230°C/2.16 kg	6.5	g/10 min	ISO 1133
230°C/5.0 kg	28	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	54		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/5/50
Yield, 3.20mm	17.0	MPa	ISO 527-2/5/50
Fracture, 3.20mm	14.0	MPa	ISO 527-2/5/50
Растяжимое напряжение (Break, 3.20 mm)	100	%	ISO 527-2/5/50
Флекторный модуль <sup>1</sup>	1400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	No Break		ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (-40°C)	No Break		ISO 179
Зубчатый изод Impact			ISO 180/3A
-40°C	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/3A
-20°C	25	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/3A
0°C	No Break		ISO 180/3A
23°C	No Break		ISO 180/3A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	125	°C	ISO 306/A50
CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

#### Дополнительная информация

Mold Shrinkage, SABIC Method: 0.8%

#### NOTE

- Method I (three-point load)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

