

## SEETEC EVA VE800

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Lotte Chemical Corporation

### Описание материалов:

SEETEC VE800 resin is produced by ExxonMobil Chemical's autoclave process technology.

SEETEC VE800 resin, with 28% VA content, is an excellent raw material in the application of solar cell encapsulants.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
Используется	Клеи		
	Солнечные панели		

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	28.0	wt%	Internal Method

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	25		ASTM D2240

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	< 40.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	69.0	°C	Internal Method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat