

## Kuraray Poval® PVA 505

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

### Описание материалов:

Low hydrolysed grade

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Водорастворимый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость раствора <sup>1</sup>	4 to 5	mPa·s	DIN 53015
Содержание золы <sup>2</sup>	< 0.40	%	
Летучее вещество <sup>3</sup>	< 5.0	%	
Degree of Hydrolysis <sup>4</sup>	73 to 75	%	

NOTE	
1.	4 % aqueous solution at 20 °C determined by Brookfield synchronized-motor rotary-type visometer
2.	Calculated as Na2O
3.	After 3 hrs drying at 105°C, Methanol content less than 3%
4.	Saponification

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

