

## Generic CA

Cellulose Acetate

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic CA

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26 - 1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	2.3 - 2.5	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (23°C)	40 - 100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 23°C	23.4 - 38.0	MPa	ASTM D638
Fracture, 23°C	28.6 - 46.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, 23°C)	25 - 55	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	758 - 1950	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	24.1 - 71.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	130 - 330	J/m	ASTM D256
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	2.9 - 8.5	%	ASTM D1003
Интъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	65.3 - 71.1	°C	
Время сушки	2.0 - 3.0	hr	
Задняя температура	176 - 224	°C	
Средняя температура	177 - 224	°C	
Передняя температура	177 - 238	°C	
Температура сопла	188 - 216	°C	
Температура формы	48.9 - 60.0	°C	
Давление впрыска	7.07 - 14.5	MPa	
Back Pressure	0.172 - 0.224	MPa	
Глубина вентиляционного отверстия	0.064 - 0.41	mm	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic CA This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

