

## SOLLAMID A 2700 - A 2730 FV 20

20% стекловолокно

Polyamide 66

Krisoll Resinas Plásticas Ltda.

### Описание материалов:

SOLLAMID A 2700 - A 2730 FV 20 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 20% glass fiber. It is available in Latin America. Primary attribute of SOLLAMID A 2700 - A 2730 FV 20: Flame Rated.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование		Стекловолокно, 20% наполнитель по весу		
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	--	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.60	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.0	--	%	ASTM D570
Heat Stability	115 to 120	--	°C	
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	122	110		ASTM D785
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	7000	5000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C)	140	95.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	4.0	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	6000	3500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	175	110	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	9.0	14	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	> 200	--	°C	
1.8 MPa, Unannealed	> 240	--	°C	
Температура плавления	250 to 260	--	°C	
CLTE-Поток	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Сопrotивление громкости	1.0E+15	--	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	22	--	kV/mm	ASTM D149
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость (1.60 mm)	HB	--		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

