

Skyrol® SH37

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

Описание материалов:

Skyrol® SH37 is an optically super clear polyester film. SH37 is one-side coated for improved ink adhesion, with a smooth surface, high gloss, good dimensional stability, excellent flatness and good handling characteristics.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-100717954	E74359-249671	
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая поверхность		
	Глянцевый		
	Оптика		
Используется	Пленка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 150°C, 30 min, 0.100 mm	1.2	%	
Flow : 150°C, 30 min, 0.175 mm	1.2	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.100 mm	0.80	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.175 mm	0.50	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 100 µm	193	MPa	
MD : Yield, 180 µm	193	MPa	
TD : Yield, 100 µm	207	MPa	
TD : Yield, 180 µm	200	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 100 µm	180	%	
MD : Break, 180 µm	210	%	
TD : Break, 100 µm	130	%	
TD : Break, 180 µm	140	%	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер			ASTM D523

100 µm	195		
175 µm	190		
Коэффициент пропускания			ASTM D1003
100 µm	89.0	%	
175 µm	90.0	%	
Haze			ASTM D1003
100 µm	0.50	%	
175 µm	1.0	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

