

## PrimaFlex® ABS 556

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Plastic Solutions, Inc.

### Описание материалов:

Description: ABS 556 is an easy flowing grade of ABS for injection molding with high resistance to impact and heat deflection.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Общее назначение</p> <p>Хороший поток</p> <p>Глянцевый</p> <p>Высокая термостойкость</p> <p>Высокая ударопрочность</p>		
Используется	<p>Приборы</p> <p>Потребительские приложения</p> <p>Общее назначение</p> <p>Корпуса</p> <p>Игрушки</p> <p>Белые товары и мелкая бытовая техника</p>		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	4.8	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.55	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	103		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2300	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	45.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	2.6	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2300	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	65.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	300	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

---

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	77.8	°C	ASTM D648
--------------------------------------------------------------	------	----	-----------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

