

## Manner Flexible PVC X3782

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: Oil resistant tubing and profile extrusion with very negligible exudation for LPG applications. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

| Главная Информация                            |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                                | Маслостойкий         |                   |                 |
| Используется                                  | Профили<br>Трубка    |                   |                 |
| Метод обработки                               | Экструзия            |                   |                 |
| Физический                                    | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                                  | 1.30 to 1.34         | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра                           |                      |                   | ASTM D2240      |
| Shore A                                       | 77 to 83             |                   |                 |
| Shore A, 15 sec                               | 67 to 73             |                   |                 |
| Механические                                  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения-100% Secant <sup>1</sup>    | 5.86                 | MPa               | ASTM D638       |
| Прочность на растяжение <sup>2</sup>          | 17.2                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break) | 450                  | %                 | ASTM D638       |
| Тепловой                                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости                          | -49.0                | °C                | ASTM D746       |
| NOTE  |                      |                   |                 |
| 1.  | Unaged Dumbbells     |                   |                 |
| 2.  | Unaged Dumbbells     |                   |                 |
| 3.  | Unaged Dumbbells     |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

