

## Keptal® TE-24S

Acetal (POM) Copolymer

Korea Engineering Plastics Co., Ltd

### Описание материалов:

Super toughened grade for both injection and extrusion. TE-24S provides the best impact resistant property, so is suited for parts requiring maximum impact resistance.

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
	Сополимер		
	Высокая ударопрочность		
	Хорошая прочность		
	Вязкость, высокая		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток (3.00 mm)	1.5	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	38.0	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве (23°C)	> 100	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1300	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	46.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	28	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	61.0	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+15	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

