

Witcobond® W-234

Polyurethane (Polyester based)

Chemtura

Описание материалов:

Witcobond W-234 is an aqueous polyurethane dispersion with no free isocyanate.

Главная Информация		
Характеристики	Алифатический	
Внешний вид	Полупрозрачный	
Формы	Дисперсия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.05	g/cm ³
РН (25°C)	7.5 to 9.2	
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Твердость-Sward	6.00	
Сольвент-N-метилпирролидон	5.5	%
Минимальная температура формования пленки	0	°C
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	16.5	MPa
Прочность на растяжение	44.8	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	240	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	-28.0	°C
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	0.00 to 100	cP

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

