

RTV-2 XP-573

Silicone Rubber, RTV-2

Silicones, Inc.

Описание материалов:

Specialty platinum cured silicone designed for animatronics where small, precise movements of the robotics are required. This material is not designed for most animatronic applications. Please refer to other Silicones, Inc. silicones for a wider range of materials.

| Главная Информация | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| Используется | Электрические детали Электрическое/электронное применение | |
| Формы | Гель | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 1.08 | g/cm ³ |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Цвет | | |
| -- 1 | Clear/Transparent | |
| -- 2 | Clear/Transparent | |
| Вязкость | | |
| -- 3 | 1.0 | Pa·s |
| -- 4 | 44 | Pa·s |
| Время отверждения | 16 to 18 | hr |
| Срок службы горшка | 150 | min |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость по суше | | |
| Shore A ⁵ | 3 | |
| Shore A ⁶ | 4 | |
| Shore OO ⁷ | 53 | |
| Shore OO ⁸ | 54 | |
| Прочность на растяжение ⁹ | 0.600 to 0.779 | MPa |
| Удлинение при разрыве ¹⁰ | 710 to 780 | % |
| Tear Strength ¹¹ | 13.7 to 14.7 | kN/m |
| NOTE | | |
| 1. | Activator | |
| 2. | Base | |
| 3. | Activator | |
| 4. | Base | |
| 5. | 1 Day | |

| | |
|-----|--------|
| 6. | 7 Days |
| 7. | 1 Day |
| 8. | 7 Days |
| 9. | 7 Days |
| 10. | 7 Days |
| 11. | 7 Days |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

