

VECTOR® 2518P

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Dexco Polymers LP

Описание материалов:

VECTOR 2518P

Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) Block Copolymer

SBS(1) triblock copolymer.

Contains <1% diblock copolymer.

Medium styrene, high modulus copolymer.

Outstanding thermal stability.

Supplied as a powder, dusted with talc.

VECTOR 2518P styrene-butadiene-styrene block copolymer is produced via proprietary sequential anionic polymerization technology from Dexco Polymers LP, a Dow/ExxonMobil Venture. It is formulated with the antioxidant TNPP (tris(nonylphenyl) phosphite).

It has excellent thermoplastic elastomer properties and outstanding physical strength. It is designed for use as an impact/toughness modifier in blends with styrenics, as an asphalt modifier to lower temperature susceptibility and in roofing compounds.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая термическая стабильность		
	Хорошая прочность		
	Высокая прочность		
Используется	Модификация асфальта		
	Уплотнение		
	Модификация пластмасс		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.938	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/10.0 kg)	0.60	g/10 min	ASTM D1238
Вязкость раствора	1200	mPa·s	ASTM D2196
Содержание золы	5.0	wt%	ASTM D1416
Содержание Стирола	31.0	wt%	Internal Method
Содержимое блока	< 1.0	wt%	Internal Method
Испарители	0.3	wt%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость дюрометра (Shore A, 1 sec)	78		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (300% Strain, 25°C)	4.14	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ² (Yield, 25°C)	30.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break, 25°C)	1000	%	ASTM D412

NOTE

1. 25 Wt. % in toluene
2. 25 Wt. % in toluene
3. 25 Wt. % in toluene

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat