

## Dynaprene® SE0058A

Thermoplastic Elastomer

Nantex Industry Co., Ltd.

### Описание материалов:

Dynaprene® SE0058A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific for injection molding.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	58		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поперечный поток (300% Strain)	2.76	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение-Поперечный поток (Yield)	6.55	MPa	ASTM D412
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break)	670	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup> (23°C)	29.8	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395B
23°C, 22 hr	14	%	
70°C, 22 hr	35	%	

### NOTE

1. Die C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com  
Адрес: Господин Чжао  
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

