

# Escorene™ Ultra UL 7511

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

## Описание материалов:

Escorene Ultra UL 7511 is a high-fluidity copolymer containing 18.7% vinyl acetate, which is well compatible with hydrocarbon tackifiers and most waxes. It is suitable for manufacturing hot melt adhesives, sealants and mixed waxes.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	500	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	18.5	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	79		ASTM D2240
Shaw D, 15 seconds	24		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	2.73	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	260	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	33.3	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	38.3	°C	ASTM D1525
Юридическое заявление			
□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□.			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519  
 Мобильный телефон: +86-13424755533  
 Email: sales@su-jiao.com  
 Адрес: Господин Чжао  
 Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat