

ELASTOSIL® R 490/55

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Membranes, Automotive & Transportation

Membranes, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Cable, xray resistant, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Гибкость при низкой температуре
Используется	Автомобильные Приложения
	Прокладки
	Применение при низкой температуре
	Профили
	Уплотнения
	Клапаны/Детали Клапана
	Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Экструзия
	Пресс-форма
	Экструзионный профиль
	Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.17	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	50		DIN 53505
Прочность на растяжение	11.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	500	%	DIN 53504
Комплект сжатия	39	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	33.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	49	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

