

Devcon HP 250

Епоху; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

High performance epoxy with high shear strength and impact toughness for structural assembly applications.

Intended Use:

Bonds metals, FRP/SMC composites, phenolics, stainless steel, aluminum, vinyl esters, nylon, PVC, PC, styrenics, wood, and rigid plastics.

Product Features:

Non-corrosive/outstanding chemical resistance

Excellent salt spray durability

Главная Информация			
Характеристики	Соленая вода/туман устойчивы Высокая ударопрочность Хорошая химическая стойкость Неагрессивных		
Используется	Металлический пикап Склеивание		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный объем	0.921	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Impact Resistance	16.7	J	
Service Temperature	-55 - 121	°C	
Work Time (22°C)	1.1	hr	
Растяжимое сцепление сдвига	22.1	MPa	ASTM D1002
Плотность ¹	1.08	g/cm ³	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Удлинение при растяжении (Break)	25	%	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	19	kV/mm	ASTM D149
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mixing ratio by weight: 100

Component a

Mixing ratio by capacity: 2.0

Mixing ratio by weight: 42

Component B

Mixing ratio by capacity: 1.0

Терморегулирующая вязкость 105000 cP

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Время отверждения (22°C)	24	hr	
--------------------------	----	----	--

NOTE

1. Mixed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

