

# TOTAL Polypropylene Lumicene® M 3382 MZ

Polypropylene Homopolymer

TOTAL Refining & Chemicals

## Описание материалов:

TOTAL Polypropylene M3382MZ produces thermoformed parts with superior clarity, gloss and excellent side wall stiffness.

TOTAL Polypropylene M3382MZ is ideal for deli containers, drinking cups, lids, domes and food service trays when high clarity and stiffness are important.

TOTAL Polypropylene M3382MZ features minimum extractables and optimum thermal stability for superior color and processability.

TOTAL Polypropylene M3382MZ complies with all applicable FDA regulations and may be used under these provisions for food contact and packaging.

Главная Информация			
Добавка	Осветитель		
Характеристики	Хорошая цветность		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая термическая стабильность		
	Высокая четкость		
	Глянцевый		
	Низкий уровень извлечения		
Используется	Контейнеры		
	Чашки		
	Пищевые контейнеры		
	Крышки		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионный лист		
	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	31.0	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Break)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1490	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C)	59	J/m	ASTM D256A
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	97.2	°C	ASTM D648
Температура плавления	153	°C	DSC
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	232 to 260	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat