

HYBRAR™ 7311

Thermoplastic Elastomer

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

HYBRAR™ 7311 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.888	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	1.1	g/10 min	
230°C/2.16 kg	5.7	g/10 min	
Вязкость раствора-20 wt % толуол раствор (30°C)	210	mPa·s	
Содержание Стирола	12.0	wt%	
Пиковая температура загара	-17	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	41		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	0.600	MPa	
300% Strain	0.900	MPa	
Tensile Stress (Yield)	6.30	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	1100	%	ISO 37
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-32.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

