

Cri-Line LC-715

Fluoroelastomer

Cri-Tech, Inc.

Описание материалов:

66% Fluorine copolymers formulated for low cost. LC compounds are used in lathe cut and custom molded goods, including valve stem seals.

Главная Информация		
Характеристики	Сополимер	
Используется	Уплотнения	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.85	g/cm ³
Содержание фтора	66	%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	70	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	4.31	MPa
Прочность на растяжение	14.3	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	240	%
Комплект сжатия ¹ (200°C, 22 hr)	15	%
NOTE		
1.	Plied discs	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

