

Skyrol® SG00

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

Описание материалов:

Skyrol® SG00 is a slightly rough-surfaced and hazy polyester film to enhance handling easiness and runnability. SG00 is available in a wide range of thickness from 60 gauge up to 1400 gauge and is extensively used for drafting, release sheet, lamination, protection, collar stay, dust cap and general purpose applications.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-249671		
Характеристики	Нон-гладкая поверхность		
Используется	Пленка Общее назначение Ламинаты Защитная пленка Лист		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 150°C, 30 min, 0.0230 mm	1.6	%	
Flow : 150°C, 30 min, 0.0355 mm	1.5	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0230 mm	1.2	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0355 mm	0.60	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 23 µm	262	MPa	
MD : Yield, 36 µm	234	MPa	
TD : Yield, 23 µm	255	MPa	
TD : Yield, 36 µm	228	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 23 µm	130	%	
MD : Break, 36 µm	130	%	
TD : Break, 23 µm	120	%	
TD : Break, 36 µm	120	%	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Блестящий Гарднер			ASTM D523
23.0 µm	160		
35.5 µm	160		
Коэффициент пропускания			ASTM D1003
23.0 µm	90.0	%	
35.5 µm	90.0	%	
Haze			ASTM D1003
23.0 µm	3.6	%	
35.5 µm	4.5	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat