Paxon™ AA45-004

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

AA45-004 is a blow molded high density polyethylene copolymer with excellent stress cracking resistance and impact resistance.

Главная Информация			
UL YellowCard	E124498-221670		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Плотность	0.945	g/cm³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.35	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal)	> 1000	hr	ASTM D1693
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	24.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1040	MPa	ASTM D790
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение	231	kJ/m²	ASTM D1822
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	121	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat