

## Nylene® 311

Polyamide 66

Custom Resins Group

### Описание материалов:

Impact-modified nylon 6/6 molding resin with increased flexibility. - The ASTM line call out for the product is ASTM D4066 PA0151.

| Главная Информация  |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка   | Модификатор удара    |                   |                 |
| Характеристики  | Хорошая гибкость     |                   |                 |
|   | Модификация удара    |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес  | 1.08                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток                                  | 1.2                  | %                 | ASTM D955       |
| Механические  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение                                   | 60.0                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)                          | 50                   | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль   | 1790                 | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C)                               | 160                  | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 60.0                 | °C                | ASTM D648       |
| Пиковая температура плавления                             | 252                  | °C                | ASTM D3418      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

