

POLYTROPE® STR 3568EU-01 NATURAL

Enhanced Polyolefin (Capstock Resin)

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

POLYTROPE STR 3568EU resin is a low gloss, weatherable, olefin cap resin. It is non-stress whitening and provides exceptional durability against denting and scratches. It is specifically designed for the co-extrusion process as a cap resin over POLYTROPE STR enhanced polyolefin TPO and FR TPO base resins. It is especially suited for thermoformed applications, as it maintains embossed texture and low gloss through the thermoforming process. POLYTROPE STR 3568EU-01 NATURAL is easily colored. The low gloss and durability of the cap resin enables it match or exceed the performance and appearance of other low gloss surfacing materials for interior and exterior applications.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Высокая устойчивость к царапинам Ударопрочность при низкой температуре Перерабатываемый материал Устойчивый к пятнам Устойчивость к отбеливанию стресса		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Кокэкструзия Экструзия Экструзионный профиль Экструзионный лист Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.888	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.60	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ² (Yield, 23°C)	16.5	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение ³ (Break, 233°C)	650	%	ISO 527-2
Флекторный модуль-Аккорд ⁴ (23°C)	255	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное устройство для дротиков (-40°C, Total Energy, Ductile Failure)	36.2	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ISO 75-2/Bf
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm, All Colors)	HB		UL 94
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°, 3180 µm, Thermoformed, Smooth)	10 to 20		ISO 2813

NOTE

1. Method A
2. Type 1, 50 mm/min
3. Type 1, 50 mm/min
4. Type 1A, 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

