

Spartech Polycom SC1F-4090

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom SC1F-4090 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Application areas of Spartech Polycom SC1F-4090 include electrical/electronic applications and commercial/office supplies.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Impact modification

Impact resistance

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара Огнестойкий		
Характеристики	Модификация удара Средняя ударопрочность Огнестойкий		
Используется	Компьютерные компоненты Электрическое/электронное применение Бизнес-оборудование		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 - 0.80	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2070	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2280	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	210	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	76.7	°C	ASTM D648

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-0	UL 94

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	87.8 - 93.3	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr
Задняя температура	171 - 182	°C
Средняя температура	199 - 210	°C
Передняя температура	210 - 221	°C
Температура сопла	193 - 232	°C
Температура обработки (расплава)	193 - 232	°C
Температура формы	54.4 - 71.1	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat